





AUTOMOTIVE

CATANIA


Typ: Mercedes-Benz



0500C schwarz




1018C anthrazit




1105C graphit




1522C alpaca grau



2880C tabak



3777C kieselbeige



4012C akzentrot



AUTOMOTIVE

CATANIA

Typ: MERCEDES-BENZ

ROHHÄUTE
RAWHIDES




Europäische Rindsnäute

European
cattle hides

4,8 - 5,7 m²

STÄRKE
THICKNESS



1,1 - 1,3 mm

OBERFLÄCHE
SURFACE



Pigmentiert

Pigmented

GERBUNG
TANNING



Ökologiegerechte
Mineralgerbung

Ecologically safe
mineral tannage

BRANDVERHALTEN
INFLAMMABILITY



< 100mm/min
FMVSS 302

DIN EN 1021-1 EUFAC
DIN EN 1021-2 EUFAC

| | | | |
|---|---|-----|--------------|
| Einsatz / use | Automobil, Schiffsbau / Automotive, ship building | | |
| Farben / colours | Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request) | | |
| Lieferung / shipment | Ab Lager / ex stock | | |
| Minimum | 1 Haut / hide | | |
| Fettung / fatting | Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff High-value fat stuffs for a comfortably soft feel | | |
| Färbung / dyeing | Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs | | |
| Oberfläche / surface | Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Pigment finish for colour and light constancy | | |
| PCP | Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989 | | |
| Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours | Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours. | | |
| Brandverhalten / inflammability | < 100 mm/min gemäß / according to FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2 EUFAC | | |
| Heißlichtechtheit / Hotlight constancy | 5-7 (EN ISO 105 – B02) | | |
| Reibechtheit / rubbing fastness | ≥ 4-5 trocken / dry: | 500 | EN ISO 11640 |
| | ≥ 4-5 nass / wet: | 250 | EN ISO 11640 |
| | ≥ 4-5 alkalisch / alcalic: | 80 | EN ISO 11640 |
| Dauerfaltverhalten / crack resistance | > 30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402 | | |
| Dehnungsprüfung / Tensile strength | Höchstzugkraft > 120 N gem. DIN 53328 / maximum tensile force | | |
| Weitereißkraft / Tearing resistance | ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1+AG42 / no damage according to DIN 53329/B | | |
| Stichausreißkraft / Stitch tearing resistance | ≥ 40 N according to DIN 53331 | | |
| Haftung / Adherence | ≥ 3,5 N/cm i.A. IUF 470/DIN EN ISO 11644 | | |
| Pflege / care | Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.instagram.com/autoleder | | |

Auto Leder Toczek - Brunskamp 2a - 21220 Seevetal

Tel +49 4105690170
Mail info@auto-leder.de

Fax +49 41055864692
Web www.auto-leder.de